

NEWCONCRET

Concret Finish[®]

Sellador Premium de Altos Sólidos – Protección y brillo superior para superficies porosas.

Concret Finish es un sellador de altos sólidos especialmente formulado para brindar una protección duradera y un acabado estético superior en superficies porosas.

Su avanzada fórmula en base acuosa incorpora cera sintética, lo que permite formar una película resistente y uniforme, con un brillo destacado y una suavidad superior al tacto.

NUEVO



www.newconcret.com.ar

FICHA TÉCNICA

Concret Finish[®]

**Sellador Premium de Altos Sólidos
– Protección y brillo superior para
superficies porosas.**

USOS RECOMENDADOS

- Cemento alisado
- Hormigón pulido
- Mosaicos
- Calcáneos
- Microcemento
- Mármol
- Terrazo
- Entre otras superficies porosas

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Protección duradera frente al desgaste y la suciedad
- Mejora estética con brillo uniforme y tacto suave
- Película resistente que reduce la absorción de líquidos
- Compatible con diferentes tipos de superficies porosas
- Producto base agua, de bajo impacto ambiental

PROPIEDADES TÉCNICAS

- **Base química:** Polímero acrílico en emulsión acuosa con cera sintética
- **Apariencia:** Líquido lechoso blanquecino
- **Acabado:** Brillante
- **pH:** 8 – 9
- **Contenido de sólidos:** 18 – 22 %
- **Densidad:** 1,01 – 1,03 g/cm³
- **VOC:** < 50 g/L
- **Tiempo de secado superficial:** 30 – 60 min (20 °C y 50 % HR)
- **Tiempo entre manos:** 1 – 2 horas
- **Tránsito liviano:** 4 – 6 horas
- **Curado total:** 24 horas
- **Resistencia UV:** Alta
- **Temperatura de aplicación:** 10 – 30 °C

PRESENTACIÓN

**Bidón x
5 L**

**Balde x
10 y 20 L**



FICHA TÉCNICA

Preparación y Aplicación

Preparación de la superficie: Limpiar profundamente la superficie, asegurando que esté seca y libre de polvo, grasas o residuos.

Aplicación del producto: Pulverizar una capa fina y uniforme de Concret Finish utilizando un rociador adecuado.

Distribución: Extender el producto con un paño de microfibra limpio, formando una película fina y pareja.

Secado: Dejar secar completamente antes de transitar o aplicar una segunda mano.

Consumo y Rendimiento

Hormigón pulido
0,067 L/m²

Hormigón alisado o poroso
0,100 L/m²

Equivalente a un rendimiento de aproximadamente 15 m²/L en superficies pulidas y 10 m²/L en superficies porosas.

Almacenamiento y Vida Útil

Conservar en envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

Bajo estas condiciones, mantiene sus propiedades por **hasta 3 años**.

Precauciones de Uso / Seguridad e Higiene

Agitar suavemente antes de usar. No aplicar sobre superficies calientes o expuestas al sol directo. No mezclar con otros productos. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes, protección ocular y mascarilla durante su manipulación. Consultar la **Hoja de Seguridad** para mayor información sobre manejo seguro.